

คู่มือการใช้งาน COTTA



@EasyResin



easyresin




091-767-3305



www.easy-resin.com

1 ผสมสัดส่วน 100 : 40

- หากผสมแล้วหนืดเกินไป สามารถเติมน้ำยาอะคริลิก B เพิ่มได้ เช่น A 100 กรัม : B 40 กรัม , A 50 กรัม : B 20 กรัม



2 วิธีทำ ■ COTTA A = ผง / COTTA B = น้ำ



1


ผสม COTTA A
และ COTTA B
ด้วยสัดส่วน 100:40

เช่น A 100 กรัม กับ B 40 กรัม



2

คนให้เข้ากัน ผสมสีได้ตามต้องการ
หากตัวน้ำยาที่ผสมแล้วหนืดเกินไป
สามารถเติมน้ำ COTTA B เพิ่มได้



3

เทลงบนแผ่นพลาสติกและเกลี่ย
ให้เรียบ ความหนาควรอยู่ที่
2-3 มิลลิเมตร



4

รอแห้ง 6-8 ชั่วโมง
ใช้มือหักให้เป็นเกล็ดเล็กๆ



5

เรียงเกล็ดลงบนแม่พิมพ์
และผสม COTTA อีกครั้งพร้อม
ใส่เกล็ดลงไปใน COTTA ด้วย



6

เทลงแม่พิมพ์และให้ยกแม่พิมพ์
ขึ้นเหนือพื้นโต๊ะ 1cm และปล่อย
ลงเพื่อให้ น้ำยาซึมเข้าร่องแม่พิมพ์
เพื่อไล่ฟองอากาศ ทำ 4-5 ครั้ง



7

เมื่อฟองลอยขึ้นมาสามารถใช้ไม้
แหลมจิ้มไล่ฟองได้ มีเวลาทำงาน
1 ชั่วโมง ก่อนน้ำยาจะเริ่มแข็งตัว



8

รอ 15 ชั่วโมง แกะชิ้นงานออก
จากแม่พิมพ์ ขัดกระดาษทราย
เบอร์ 100, 150, 180 ตามลำดับ
(แนะนำให้ขัดในน้ำเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่น)



9

เมื่อผิวชิ้นงานเรียบเนียนแล้วใช้ผ้า
เช็ดแว็กซ์เคลือบให้ทั่วชิ้นงานปล่อย
ให้แห้ง 5-6 ชั่วโมง ใช้งานได้เลย!